



Cement- og Betonlaboratoriet  
Research and Quality Centre



## Prøvningsrapport

Emineral A/S Klippehagevej 22 7000 Fredericia	Vores ref.: Direkte telefon: Direkte e-mail:	Mette Steenberg Glyø +45 2429 1334 <a href="mailto:mette.s.glyoe@cementirholding.it">mette.s.glyoe@cementirholding.it</a>
Rekvirent:	Birgitte Primdal	Dato: 2024. 12. 18

Excel filnavn: 2024.12.18 - Emi-filler

Prøvetype:	Flyveaskeprøver
Kundens prøve mrk.:	Prøverne er mærket med unikke numre (KO-nummer). Se faner med resultater
CBL prøvenummer:	Se faner med resultater
Prøve modtaget:	
Prøve færdigbehandlet:	I perioden 2021.01.01 til 2024.12.18
Yderligere oplysninger:	Den sidst fremsendte rapport er altid den gældende

Venlig hilsen  
Cement- og Betonlaboratoriet

  
Mette Steenberg Glyø

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de undersøgte prøver.  
For laboratoriets ansvar i forbindelse med prøvning gælder de i fanen "Ansvar" anførte bestemmelser.  
Prøvningsrapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre Cement- og Betonlaboratoriet har givet skriftlig godkendelse til andet.

Produktionssted:		AVV	
		Enhed	%
		Øvre grænse	
Required characteristic value		Nedre grænse	75
Required characteristic value		Nedre grænse enkeltresultat	70
Måned	KO nr.	Aktivitetsindeks efter 28 døgn	
okt 2024	62010	82,3	
jul 2024	61278	76,1	
apr 2024	60678	80,5	
okt 2023	58794	79,8	
Produktionssted:		SSV	
		Enhed	%
		Øvre grænse	
Required characteristic value		Nedre grænse	75
Required characteristic value		Nedre grænse enkeltresultat	70
Måned	KO nr.	Aktivitetsindeks efter 28 døgn	
okt 2024	61999	81,3	
jul 2024	61273	79,9	
apr 2024	60674	74,5	
okt 2023	58905	85,0	
Produktionssted:		ESV	
		Enhed	%
		Øvre grænse	
Required characteristic value		Nedre grænse	75
Required characteristic value		Nedre grænse enkeltresultat	70
Måned	KO nr.	Aktivitetsindeks efter 28 døgn	
okt 2024	61859	81,8	
jul 2024	61285	85,1	
apr 2024	66695	84,0	
nov 2023	59160	82,1	